




SUM-CYLINDER [IEC 61338-1-4(2005)規格, JIS R 1660-1(2004)規格 準拠]


－ ミリ波帯における、誘電体平板試料の面方向の複素比誘電率を測定するためのソフトウェア

■ 製品の概要・特長

遮断円筒導波管法に基づき、ネットワークアナライザからの試料挿入時の測定データ(共振周波数・3dB 半値幅データ・挿入損失 IL ・無負荷 Q, Q_u)をパソコンに手入力もしくは自動取得し、それらの値を用いて誘電体平板試料のミリ波帯における面方向の複素比誘電率(比誘電率・誘電正接)を、「厳密解析」に基づいて高精度に計算し、表示・印刷します。

本製品の特筆すべき特長は、第一に、通常の常温特性の機能に温度依存性の測定を自動的に行える機能を追加拡張できる点、第二に、測定精度を個々の試料名毎に明確に分析評価できる点、第三に、遮断円筒導波管共振器の寸法をソフトウェアを使って簡便かつ高精度に測定できる点、第四に、共振モード判別に不可欠なモードチャートを自動描画作成する機能を搭載している点にあります。

■ システム構成例



■ 必要動作環境

プロセッサ(CPU)	Intel Pentium 4 (1.5GHz) 以上
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
メモリ	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 : 2GB 以上の RAM (4GB 以上推奨)
ハードディスク	Windows 10 : 32GB 以上の空き容量 Windows 8.1 / Windows 7 : 20GB 以上の空き容量
ディスク装置	CD-ROM ドライブ
ディスプレイ	XGA (1024 dpi × 768 dpi) 以上の画面解像度
ネットワークアナライザ	- 手入力モード^{※1} : 市販されている全てのネットワークアナライザに対応しています。 - 自動測定モード^{※2} : 旧アジレント・テクノロジー製 (PNA シリーズ・8510 シリーズ・8720 シリーズ)
デジタル温度計	旧アジレント・テクノロジー製 (34410A / 34411A)、アドバンテスト製 (TR2114H / 2114H)、SI 製 : 温度依存性自動測定用
温度センサー	旧アジレント・テクノロジー製 サーミスタ温度プローブ (E2308A) など : 温度依存性自動測定用
その他	- USB ポート (暗号鍵ファイル用メモリスティックに使用) ・ 恒温槽 : 温度依存性測定用 - GPIB-USB ケーブル (NI 製 GPIB-USB-HS) と同軸ケーブル^(※1) ・ GPIB ケーブル^(※2) : 温度依存性自動測定用

(※1) 使用する同軸ケーブルの種類は、測定する周波数帯によって異なります。(※2) 両端ピギーバックコネクタ型 GPIB ケーブル

(注) 会社分割により 2014 年 8 月 1 日以降 旧アジレント・テクノロジー製 ネットワークアナライザ および デジタル温度計・温度センサーは、キヤノン・テクノロジー製の異機種へ仕様変更されております。

■ 測定範囲・測定精度


周波数 f : 30GHz ~ 100GHz
 比誘電率 ϵ_{rt} : 2.0 ~ 50 測定精度 : $\pm(0.2 \sim 1.0)\%$
 誘電正接 $\tan \delta_t$: $10^{-3} \sim 10^{-6}$ 測定精度 : $\pm(2 \sim 10)\%$

■ 測定に使用する遮断円筒導波管共振器のラインナップ・試料の必要寸法


遮断円筒導波管共振器は、異なる共振周波数ごとに対応しています。

測定用共振器	試料の直径(mm)	試料の厚さ(mm)
33GHz 共振器	14 - 23	< 1.5
36GHz 共振器	13 - 23	< 1.3
50GHz 共振器	9 - 20	< 1.0
60GHz 共振器	8 - 20	< 1.0
80GHz 共振器	6 - 18	< 0.5

■ 遮断円筒導波管共振器の外観と構造




■ 常温特性の測定結果例




COP の周波数依存性の測定結果

試料名	試料厚さ (mm)	共振周波数 (GHz)	無負荷 Q_u	比誘電率 ϵ_r	誘電正接 $\tan \delta$ ($\times 10^{-4}$)
シクロオレフィンポリマー基板	0.823 ± 0.046	46.645 ± 0.003	4240 ± 60	2.333 ± 0.011	2.61 ± 0.07
サファイア基板	0.209 ± 0.003	42.095 ± 0.015	9660 ± 110	9.333 ± 0.115	0.39 ± 0.03
ガリウムヒ素基板	0.108 ± 0.001	45.050 ± 0.001	4970 ± 9	12.785 ± 0.107	2.77 ± 0.08

■ 温度依存性の測定結果例と測定治具の外観



厳密解析に基づく1K(ケルビン) 毎の測定結果



サムテック株式会社 SUMTEC, Inc.

〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東 1-6-1 大野ビル 201

E-Mail : info@sumtec.biz ホームページ : <http://www.sumtec.biz>

材料測定

検索